

## GUANTES OTAI DE LATEX PARA EXÁMEN SIN POLVO (PALMA TEXTURIZADA)



### SECCION I: DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- 1.1. Tipo: Guante de látex para examen, libre de polvo, clorado individual en línea, no estéril
- 1.2. Material: Látex de caucho natural de grado alto
- 1.3. Color: Natural
- 1.4. Diseño y características: Ambidiestro, palma texturizada, puño rebordeado
- 1.5. Polvo: Lubricante en polvo no adicionado
- 1.6. Condiciones de almacenamiento: Los guantes mantienen sus propiedades cuando se almacenan en condiciones secas. Evite la luz directa del sol.
- 1.7. Vida útil: Los guantes tienen una vida útil de 5 años a partir de la fecha de fabricación con las condiciones de almacenamiento anteriores.
- 1.8. Empaque: 100 unds de guantes x 10 dispensadores x 1 caja máster
- 1.9. Marcación de la talla: La talla de los guantes se marca en la casilla de cada caja con tinta negra.



Dirección: Cra. 53 N° 50-09  
Guarne (Antioquia) COLOMBIA.  
Teléfono: (574) 550 00 00  
Fax: (574) 551 31 34

## SECCION II: REQUISITOS DE DESEMPEÑO

(Plan de Muestreo – ISO 2859 Individual Normal)

#	Características	Nivel de Inspección	Nivel Aceptable de Calidad	Norma de Referencia
2.1.	Dimensiones	S2	4.0	ASTM D3578-05 (2015)
2.2.	Propiedades físicas	S2	4.0	ASTM D3578-05 (2015)
2.3.	Ausencia de agujeros (prueba de la bomba de aire)	GI	1.5	Prácticas internas
2.4.	Defectos visuales: (i) Visual Mayor (ii) Visual Menor	GI	2.5 4.0	Prácticas internas
2.5. (i) (ii) (iii)	Defectos de empaque: Regulatorio Visual Crítico (incl. recuento de guantes)	GI GI S2	** 4.0 4.0	Prácticas internas
2.6.	Polvo residual	N=5	-	ASTM D3578-05 (2015) ASTM D6124-06 (2011)
2.7.	Mezcla de tamaños / Mezcla de guantes / Mezcla de mano	No permitido		

\*\* inaceptable a cualquier nivel

## SECTION III: ESPECIFICACION DE DESEMPEÑO

### 3.1. Dimensiones

Descripción	Talla	Especificación
Longitud (mm)	Todas las tallas	Min 240
Ancho de la palma (mm)	XS S	76 +/- 3 84 +/- 3



Dirección: Cra. 53 N° 50-09  
Guarne (Antioquia) COLOMBIA.  
Teléfono: (574) 550 00 00  
Fax: (574) 551 31 34

	M L XL	94 +/- 3 105 +/- 3 113 +/- 3
Espesor (mm) * pared simple	Todas las tallas	Dedo: 0.11 +/- 0.02 (Valor típico: 0.10 – 0.13)  Palma: 0.10 +/- 0.02 (Valor típico: 0.09 – 0.11)

### 3.2. Propiedades Físicas

Descripción	Especificaciones	
	Antes de envejecimiento	Después de envejecimiento
Elongación a la ruptura (%)	Min 650 (Valor típico: 650 – 750)	Min 500 (Valor típico: 500 – 700)
Resistencia a la tracción (MPa)	Min 18 (Valor típico: 18 – 22)	Min 14 (Valor típico: 14 – 18)

### 3.3. Ausencia de agujeros

El tamaño de muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras se determinan de acuerdo con el Plan de muestreo ISO 2859-1 Individual Normal usando inspección y nivel de calidad aceptable como se establece en la Sección II: Requisitos de desempeño.

### 3.4 Defectos visuales

El tamaño de muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras para defectos mayores y menores se determinan de acuerdo con el Plan de muestreo ISO 2859-1 Individual Normal utilizando inspección y nivel de calidad aceptable como se establece en la Sección II: Requisitos de desempeño.

### 3.5 Defectos de empaque

El tamaño de muestra y el número permisible de no conforme en las muestras para defectos regulatorios, visuales y críticos, del empaque, se determinan de acuerdo con el Plan de Muestreo ISO 2859-1 Individual Normal usando inspección y nivel de calidad aceptable como se establece en la Sección II: Requisitos de desempeño (Conteo de guantes = 100 unds por peso por dispensador).

### 3.6. Polvo residual



Máximo 2 mg por guante

Elaborado por:  
División Sistema de Gestión de Calidad de Producto

Revisado por:  
Eva Vinoni Bt Mustafa  
Gerente Senior, AC

Fecha: 29 de septiembre de 2017

Aprobado por:  
Noor Akilah Saidin  
Director General Adjunto, AC

Dirección: Cra. 53 N° 50-09  
Guarne (Antioquia) COLOMBIA.  
Teléfono: (574) 550 00 00  
Fax: (574) 551 31 34